

EUCOGRAUTE ACELERADO

Graute com altas resistências iniciais

DESCRIÇÃO

Graute monocomponente, auto-nivelante e formulado com aditivos especiais que garante elevada resistência mecânica e possibilita liberação rápida. Pronto para o uso bastando apenas adicionar água na dosagem indicada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAIOS	RESULTADOS
Aspecto	Pó isento de grumos
Cor	Cinza
Água	Nominal 12,5% (12 a 13%)
Espalhamento (flow)	Mínimo 300 mm – ASTM C 230
*Densidade	~ 2,250 g/cm ³
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO – ASTM C230	
*3 horas	≥ 15 MPa
*24 horas	≥ 35 MPa
*7 dias	≥ 45 MPa
*28 dias	≥ 55 MPa

Nota: *Os resultados referem-se a ensaios realizados em laboratório, com adição de 12,5 % de água (3,12 litros de água por saco) sem adição de brita e ensaiados segundo a norma ASTM C 109

VANTAGENS

- Excelentes resistências mecânicas a partir de duas horas;
- Retração compensada;
- Baixa permeabilidade;
- Liberação para tráfego médio após três horas;
- Indicado para aplicações em locais de baixas e altas temperaturas;
- Boa trabalhabilidade, mantendo consistência fluída por até quinze minutos.

UTILIZAÇÃO

- Reparo rápido em pavimento de concreto e outros elementos estruturais;
- Fixações e chumbamentos emergenciais de equipamentos e máquinas pesadas;
- Reparos rápidos em estruturas de concreto em geral;
- Reparo em pisos industriais que necessitem de rápida liberação;
- Grauteamento e nivelamento em bases de equipamentos;
- Reforço rápido em fundações, pilares e vigas;
- Reforço estrutural em situações emergenciais.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Ferramentas necessárias: Misturador mecânico, balde e forma;

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo, descontaminado, isento de partículas soltas ou pó.

Molhe a superfície com água, evitando empoçamento e deixe-a na condição de "saturada seca", antes do início da aplicação. As armaduras de aço existentes devem estar limpas e isentas de corrosão. Em caso de oxidação nas armaduras, realize a limpeza total e aplique o inibidor de corrosão **EucoRepair Ferroprotec**.

Preparação do Produto

A homogeneização do **Eucograute Acelerado** deve ser através de procedimento mecânico, utilizando argamassadeira, betoneira ou uma furadeira com hélice acoplada e controle de rotação.

Para cada saco de 25 kg do **Eucograute Acelerado**, são necessários de 3,75 a 4,25 litros de água. A quantidade indicada de água para a mistura poderá variar em função da temperatura ambiente e consistência desejada.

É recomendável adicionar 2 litros de água para o amassamento inicial e misturar por 2 minutos. Adicionar o restante da água e proceder à mistura por mais 3 minutos.

Para ter total aproveitamento da fluidez, a mistura deverá ser efetuada, de preferência, em local bem próximo ao do lançamento. A adição de água gelada permite aumentar o tempo de trabalhabilidade e fluidez.

Aplicação do Produto

Aplique o **Eucograute Acelerado** imediatamente após a mistura. No caso de aplicações em locais com uso de formas, lance por gravidade através de dispositivo na forma, tipo cachimbo. Para aplicações através de bombeamento, confira se o conjunto de bombas e mangote são adequados para a consistência do graute. A aplicação deverá ser contínua e sem intervalos até o preenchimento total dos vazios existentes.

Recomendações

As formas deverão apresentar-se totalmente estanques.

Realizar a cura úmida por no mínimo 3 dias após a aplicação.

RESTRIÇÕES DE USO

Em misturas e aplicações em grandes volumes podem ocorrer vazios e fissuras devido ao alto calor de hidratação.

Em grauteamento de base de equipamento sujeito a vibração, recomendamos a utilização do **Eucograute Epóxi**.

CONSUMO

PRODUTO	CONSUMO
Eucograute Acelerado	1.997 kg/m ³

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
25 kg	5 sacos

VALIDADE / ESTOCAGEM

Armazenar em local limpo, seco e com boa circulação de ar, protegendo dos raios solares e fontes de calor, com a temperatura ambiente de 10°C a 30°C.

Se estocado de maneira correta e na embalagem original lacrada, o **Eucograute Acelerado** tem validade de 12 meses a contar da data de fabricação.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Eucograute Epóxi, Eucograute Acelerado EucoRepair Ferroprotec**, ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br.

*"Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*