

FUSEPROTEC PAREDE

Pintura acrílica impermeabilizante

DESCRIÇÃO

Pintura acrílica impermeabilizante, formulada para proteger paredes, muros e fachadas contra infiltrações de água provocadas pelas batida de chuva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS	
Aspecto		Líquido viscoso
Cor		Branca
ENSAIOS	UNIDADE	RESULTADOS
Densidade	Kg/l	+/- 1,34
Intervalo mínimo entre demãos	Horas	3
Secagem total	Horas	24

VANTAGENS

- Pronto para uso;
- Oferece um melhor conforto térmico;
- Alta resistência;
- Permite pigmentação com corante líquido (tons claros).

UTILIZAÇÃO

- Aplicado sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica;
- Impermeável e lavável: para acabamento em geral, sobre tintas pva, acrílicas, textura e tintas à base água;
- Como acabamento: permite colorações, pigmentando em tons claros com corante líquido à base água.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação da Superfície

Para a aplicação do **Fuseprotec Parede**, a superfície deve estar limpa, regularizada e seca. Em caso de fissuras e trincas, corrigir com **ViapolSela Trincas** ou **Hey'dicryl Mastique**.

Ferramentas

Rolo de pintura de lã de pelo curto, brocha ou trincha.

Preparo do Produto

O **Fuseprotec Parede** já vem pronto para uso. Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

Aplicação: Parede nova

Aplique o produto observando o consumo indicado do produto. Dilua a primeira demão em até 10 % de água. Aplique a 2 a 3 demãos sem diluição com intervalo de 3 horas entre elas.

Aplicação: Repintura

Aplique o produto observando o consumo indicado. Aplique de 2 a 3 demãos sem diluição com intervalo de 3 horas entre elas.

RESTRIÇÕES DE USO

- Não recomendamos aplicação em dia chuvoso;
- Antes da aplicação do Fuseprotec® Parede, deve-se tratar trincas e fissuras com **ViapolSela Trincas** ou **Hey'dicryl Mastique**.

CONSUMO

95 a 100 ml/m²/demão.

Observação: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO

SISTEMA	RENDIMENTO/DEMÃO*			APLICAÇÃO
	Galão 3,6 litros	Balde 14 litros	Balde 18 litros	
Selador*	41 m ²	160 m ²	205 m ²	1 demão / diluída 10% água
Impermeabilizante	20 m ²	79 m ²	101 m ²	2 demão / sem diluição
Acabamento	13 m ²	51 m ²	66 m ²	3 demão / sem diluição

Observação: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

Nota: * Com diluição de 10% de água.

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Galão 3,6 litros	Máximo 4 unidades
Balde 14 litros	Máximo 4 unidades
Lata 18 litros	Máximo 4 unidades

VALIDADE / ESTOCAGEM

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Fuseprotec Parade**, **Monopol Acrílico** ou **Hey'dicryl Mastique** ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br.

*" Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*