

# ViapolSela Trincas

Selante acrílico flexível para trincas e fissuras  
(Mesma formulação que HEY'DICRYL MASTIQUE)

## DESCRIÇÃO

**ViapolSela Trincas** é um selante monocomponente flexível de base acrílica, desenvolvido para tratamento de trincas e fissuras em áreas internas e externas, em paredes de concreto e alvenaria, drywall, madeira ou metal, e aceita pintura.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Base química                          | Resina acrílica         |
| Cor                                   | Branco e Cinza Concreto |
| Ensaio                                | Resultados              |
| Densidade (não curado)                | 1,50 g/cm <sup>3</sup>  |
| Dureza Shore A                        | ~30                     |
| Tempo de aplicação e formação de pele | 30 minutos              |
| Tempo de secagem ao toque             | 4 horas                 |
| Total de cura                         | 7 dias                  |
| Alongamento na ruptura                | > 150 %                 |
| Temperatura de aplicação              | 10 a 40°C               |

Valores típicos obtidos a 23°C / 50% U.R

Nota: Os valores apresentados são resultados típicos obtidos, não servem como especificação do produto e podem variar de acordo com a temperatura e umidade relativa ambiente.

\*U.R. = Umidade Relativa

## VANTAGENS

- Boa estabilidade de cor;
- Boa aderência;
- Boa resistência ao intemperismo;
- Aceita pintura;
- Fácil aplicação;
- Compatível com pinturas à base d'água;
- Boa resistência aos raios UV;
- Para uso interno e externo;
- Baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (V.O.C);

## UTILIZAÇÃO

- Como selador ou calafetador de trincas e fissuras internas e externas;
- Baixa retração;
- Não resseca e não racha;
- Selagem de vãos em paredes de Drywall;
- Trincas e fissuras em argamassa de fachadas;
- Calafetação de fissuras verticais ou horizontais de baixa movimentação;
- Selagem de vãos entre guarnições de madeira ou metal.

Para outras utilizações consulte nosso Departamento Técnico ([sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br))

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### Aplicação do produto

**Ferramentas necessárias:** Aplicador de selante tipo pistola (manual ou elétrica), espátula e fita crepe.

**Preparação da superfície:** A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, gordura, desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do produto. Se houver pintura ou revestimento, raspar toda a superfície solta ou fracamente fixada. Colocar uma fita crepe rente à borda lateral da junta a ser tratada para delimitar a área e permitir melhor acabamento.

**Aplicação:** Faça um corte a 45° no bico do **ViapolSela Trincas**. Coloque o cartucho na pistola e pressione o gatilho em operação contínua de modo a preencher totalmente o vão da junta, exercendo sempre uma pressão moderada para garantir o contato total do selante com as bordas, evitando assim a formação de bolhas de ar e garantindo uma boa aderência. Retirar o excesso de selante com o auxílio de uma espátula. Retirar a proteção de fita crepe antes de iniciar a cura. Havendo a necessidade de uma espessura acima de 10 mm, deve ser aplicado em duas ou mais demãos, obedecendo ao tempo de secagem de 72 horas. Necessitando de pintura posterior, aguarde a completa secagem do selante por no mínimo 4 dias.

**Acabamentos e retrabalhos:** Todo e qualquer acabamento ou retrabalho devem ser executados antes do tempo de formação de pele. Qualquer sobreposição ao acabamento deve ser testada previamente para verificação de compatibilidade.

**Limpeza:** Superfície, ferramentas e equipamentos de aplicação podem ser limpos, imediatamente após o uso, antes do início da cura, com o auxílio de um pano limpo embebido em água. O selante endurecido ou curado é de difícil remoção.

## RESTRIÇÕES DE USO

Após o término da aplicação, proteger o produto da água por no mínimo 24h para garantir eficiência e resistência do material aplicado.

A fissura ou trinca deve ter movimentação inferior a 10% de sua largura. O produto não deve ser utilizado para colagens e fixações do tipo estrutural – vidros de fachada, espelhos, etc. Não utilizar em juntas de imersão contínua em água ou outro líquido.

### Observações

O **ViapolSela Trincas** pode ser pintado após cura total. Recomendamos a realização de um teste prévio. Geralmente a elasticidade de uma tinta é inferior ao **ViapolSela Trincas**, o que poderá ocasionar fissuras e craquelamentos na superfície da tinta.

## CONSUMO

1 cartucho de 400 gramas de **ViapolSela Trincas** calafeta 2,6 metros de j (10mm x 10mm)

## EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

| EMBALAGEM                                   | EMPILHAMENTO (máximo) |
|---|-----------------------|
| Cartucho 400 gramas – caixa com 12 unidades | 6 unidades            |
| Pote com 1 Kg                               | 6 unidades            |
| Galão com 5 Kg                              | 6 unidades            |
| Balde com 18 Kg                             | 4 unidades            |

## VALIDADE / ESTOCAGEM

Doze (12) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais, lacradas e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura para armazenagem é entre 10°C e 25°C.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa homepage [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **ViapolSela Trincas** ou **Hey'Dicryl Mastique** ou dos produtos citados e o site da [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*