

Betuplast P

Solução Asfáltica Elastomérica

DESCRIÇÃO

Betuplast P é uma solução asfáltica elastomérica composta de asfalto modificado e polímeros, dispersos em solventes orgânicos aplicado a frio desenvolvido para pintura de ligação (primer) em impermeabilizações asfálticas elastoméricas.

CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Unidade	Betuplast P
Viscosidade Copo Ford 4 a 25°C	segundos	30 - 40
Teor de não voláteis a 120°C/3h	% massa	mín. 55
Massa específica a 25/25°C	g/cm ³	0,95 – 0,98

VANTAGENS

Fácil manuseio e aplicação;
Menor tempo de secagem entre demãos;
Aplicação a frio, formando uma emenda contínua e sem emendas;
Pronto para uso.

USO

Betuplast P é uma pintura de ligação utilizado como primer em impermeabilizações com asfaltos elastomérico, mantas asfálticas elastoméricas, pinturas anticorrosivas de estruturas metálicas e tanques e alvenarias que ficam em contato com o solo.

Para outras utilizações, consulte o departamento técnico (tecnico@betumat.com.br)

CONSUMO

Concreto e alvenaria: 0,3 – 0,4 litros/m².

Para outros consumos, consulte o departamento técnico (tecnico@betumat.com.br)

FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO

Rolo de lã de carneiro, trincha, pincel ou brocha.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deve estar limpo, isento de corpos estranhos, restos de forma, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.
- O substrato deve se encontrar firme, coeso, seco, regular, com declividade nas áreas horizontais de no mínimo 1% em direção aos coletores de água. Para calhas e áreas internas é permitido o mínimo de 0,5%. Cantos devem estar em meia cana e as arestas arredondadas.
- Caso o substrato não esteja regularizado, moldar com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 aderido sobre o concreto, com caimento de 1% em direção aos ralos ou condutores de água.
- Aguardar 72 horas para cura da argamassa.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

- Após 72 horas de cura da argamassa, aplicar uma demão de forma homogênea do primer Betuplast P. Utilizar rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Antes de iniciar a aplicação deve ser feita uma homogeneização do produto dentro da embalagem.

Não aplicar na chuva ou no substrato úmido.

Não aplicar em locais totalmente fechados.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Produto inflamável.

Para esclarecimentos sobre manuseio e segurança do produto, acesse a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponível em nossa home page www.betumat.com.br.

Recomenda-se utilizar EPI's adequados como luvas, capacetes, botas e óculos de segurança para aplicação do produto.

EMBALAGEM

- Lata com 18l
- Tambor com 200l

ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor.

Empilhamento máximo recomendado:

- Lata de 18 L: 3 latas;
- Tambor com 200 L: 2 tambores.

VALIDADE DE ESTOCAGEM

12 (doze) meses a partir da data de fabricação.