

# Betucreto AR

## Solução Asfáltica

### DESCRIÇÃO

**Betucreto AR** é uma pintura impermeabilizante antirraiz utilizada composta de asfaltos modificados, plastificantes, aditivos especiais, herbicida atóxico e solventes orgânicos.

### CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Unidade	Betucreto AR
Viscosidade Copo Ford 4 a 25°C	segundos	40 – 60
Teor de não voláteis a 120°C/3h	% massa	55 – 65
Massa específica a 25/25°C	g/cm <sup>3</sup>	mín. 0,94
Secagem ao toque	minutos	máx.50

### VANTAGENS

Aplicado a frio sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, dentre outros;  
Excelente adesividade sobre argamassas e concretos;  
Por conter em sua composição excelente herbicida atóxico, inibi o ataque de raízes sem prejudicar o desenvolvimento das plantas.

### USO

Betucreto AR é um produto utilizado para pinturas sobre argamassas, concretos de jardins, jardineiras e floreiras para evitar a penetração indesejada de raízes que desagregam as argamassas.

Não aplicar Betucreto AR diretamente sobre mantas asfálticas.

Para outras utilizações, consulte o departamento técnico ([tecnico@betumat.com.br](mailto:tecnico@betumat.com.br))

### CONSUMO

- 0,3 a 0,4 l/m<sup>2</sup> por demão dependendo da porosidade da superfície.

### FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO

Rolo de lã de carneiro, trincha, pincel ou brocha.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O substrato onde será aplicado o Betucreto AR deve estar limpo, isento de corpos estranhos, restos de forma, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes e falhas.

### APLICAÇÃO DO PRODUTO

- Deve-se aplicar ao menos uma demão do Betucreto AR;
- Em caso de outras demãos, aguarde a secagem por um período mínimo de 4 horas.

## RECOMENDAÇÕES DE USO

Antes de iniciar a aplicação, e durante a aplicação, deve ser feita uma homogeneização do produto dentro da embalagem.

Não aplicar na chuva ou no substrato úmido.

Não aplicar em locais totalmente fechados.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Produto inflamável.

Para esclarecimentos sobre manuseio e segurança do produto, acesse a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponível em nossa home page [www.betumat.com.br](http://www.betumat.com.br).

Recomenda-se utilizar EPI's adequados como luvas, capacetes, botas e óculos de segurança para aplicação do produto.

## EMBALAGEM

- Lata com 18l
- Tambor com 200l

## ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor.

Empilhamento máximo recomendado:

- Lata de 18 L: 3 latas;
- Tambor com 200 L: 2 tambores.

## VALIDADE DE ESTOCAGEM

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação