

Betucreto

Solução Asfáltica

DESCRIÇÃO

Betucreto é uma solução asfáltica utilizada como imprimação em impermeabilizações asfálticas composta de asfaltos modificados, plastificantes e solventes orgânicos com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (VOC).

CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Unidade	Betucreto
Cor	-	Preto
Viscosidade Copo Ford 4 a 25°C	segundos	40 - 80
Teor de não voláteis a 120°C/3h	% massa	43 - 52
Massa específica a 25/25°C	g/cm ³	mín. 0,97

VANTAGENS

Aplicado a frio;
Excelente aderência.

USO

Betucreto é uma solução asfáltica que forma um filme ideal para aplicações como:

- Primer para colagem de mantas asfálticas;
- Primer para impermeabilizações com soluções asfálticas moldadas no local;
- Primer para selantes asfálticos;
- Pintura anticorrosiva de estruturas e tanques metálicos;
- Pintura impermeável para baldrame, alicerces e muros de arrimo.

Para outras utilizações, consulte o departamento técnico (tecnico@betumat.com.br)

CONSUMO

- Aplicação como primer: 0,4 l/m² por demão
- Pintura impermeável: 0,8 l/m² por demão (período de secagem entre demãos de 12 horas)

FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO

Rolo de lã de carneiro, trincha, pincel ou brocha.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deve estar limpo, isento de corpos estranhos, restos de forma, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.
- O substrato deve se encontrar firme, coeso, seco, regular, com declividade nas áreas horizontais de no mínimo 1% em direção aos coletores de água. Para calhas e áreas internas é permitido o mínimo de 0,5%. Cantos devem estar em meia cana e as arestas arredondadas.
- Caso o substrato não esteja regularizado, moldar com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 aderido sobre o concreto, com caimento de 1% em direção aos ralos ou condutores de água.
- Aguardar 72 horas para cura da argamassa.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

- Após 72 horas de cura da argamassa, aplicar uma demão de forma homogênea do primer Betucreto. Utilizar rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha.
- Aguardar a secagem do primer por 6 horas no mínimo.
- Para uso como pintura impermeável, aplique duas demãos, aguardando a secagem entre demãos por, no mínimo, 12 horas.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Antes de iniciar a aplicação deve ser feita uma homogeneização do produto dentro da embalagem.

Não aplicar na chuva ou no substrato úmido.

Não aplicar em locais totalmente fechados.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Produto inflamável.

Para esclarecimentos sobre manuseio e segurança do produto, acesse a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponível em nossa home page www.betumat.com.br.

Recomenda-se utilizar EPI's adequados como luvas, capacetes, botas e óculos de segurança para aplicação do produto.

EMBALAGEM

- Galão com 3,6l
- Lata com 18l
- Tambor com 200l

ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor.

Empilhamento máximo recomendado:

- Galão de 3,6 L: 4 caixas;
- Lata de 18 L: 3 latas;
- Tambor com 200 L: 2 tambores.

VALIDADE DE ESTOCAGEM

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação.