



# VIAFLEX BRANCO

## 1. Descrição

Impermeabilizante à base de resina acrílica, formando sobre as superfícies uma membrana impermeável, elástica e flexível, resistente às intempéries. Como a impermeabilização é de cor branca que reflete os raios solares, proporciona ao ambiente interno um bom conforto térmico.

## 2. Características Técnicas

Característica	Resultados
Aspecto	Líquido Viscoso
Cor	Branco
Alongamento na ruptura mínima	80 a 120%
Absorção água	15 a 20%
pH á 25°C:	9,0 a 10,7
Tempo de cura total	3 dias

## 3. Vantagens

- Grande elasticidade e flexibilidade;
- Resistente ao ozônio, raios ultravioletas e névoas salinas;
- Por ser de cor branca, reflete os raios solares;
- Não necessita de camada de proteção mecânica;
- Aplicação fácil e simples.

## 4. Utilização

**Viaflex Branco** é indicado para impermeabilizações expostas que não necessitam de proteção mecânica, tais como:

- Lajes expostas sem trânsito;
- Abóbadas e sheeds;
- Vigas-calha e calhetões pré-fabricados;
- Telhas de fibrocimento.

Para outras utilizações e aplicações, consulte o Departamento Técnico ([sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br)).

## 5. Instruções de Utilização

### Preparação de superfície

A superfície a ser impermeabilizada deverá estar limpa, perfeitamente regularizada com argamassa de cimento e areia (traço1:3), dando caimento mínimo de 2% para os ralos.

### Aplicação do produto

Fazer a homogeneização do produto antes e durante a aplicação.

Aplique a 1ª demão de **Viaflex Branco** com trincha, rolo de pintura ou vassoura de pelo, diluído de 30% a 40% de água. Aplique as demãos subseqüentes sem diluição.

Observe um intervalo mínimo para a secagem completa entre cada demão antes de aplicar a seguinte.

O tempo de secagem entre demãos pode variar de 6 a 12 horas, dependendo da temperatura ambiente, da ventilação do local, da umidade relativa e da espessura da demão aplicada.

Intercale uma tela de poliéster **Mantex** de malha de 2x2 mm, entre a 2ª e a 3ª demão, quando as condições da obra e/ou projeto exigirem. Aplique quantas demãos forem necessárias, até atingir o consumo especificado.

Aguardar a cura do produto por no mínimo 3 dias antes do teste de estanqueidade de 72hs.

### **Recomendações**

Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance das crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize as embalagens.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto ingerido.

## **6. Consumo**

Lajes Maciças:	2,0 kg/m <sup>2</sup>
Lajes Mistas ou Fissuradas:	2,5 kg/m <sup>2</sup>
Telhas de Fibrocimento:	1,5 kg/m <sup>2</sup>

## **7. Embalagem**

- Galão com 3,6 kg;
- Balde com 18 kg;
- Barrica com 18 kg;
- Tambor com 200 kg.

## **8. Restrições de Uso**

Não utilize o produto em:

- Em substratos úmidos;
- Locais com circulação de pessoas;
- Locais de armazenamento de água (reservatórios, tanques, espelho d' água, etc..);
- Produto não indicado para receber proteção mecânica ou revestimento.

## **9. Validade / Estocagem**

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, em local seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

## **10. Recomendações de Segurança**

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## 11. Cuidados ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Viaplus Branco** ou dos produtos citados e o site da viapol: [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*