



Pó 2

Cimento de pega ultra-rápida

1. Descrição

Cimento de pega ultra-rápida para tamponamento de jorros d' água, servindo como serviço preliminar para posterior aplicação das argamassas poliméricas **Viaplus 1000 / Top**, ou como componente do sistema **Tratamento Especial Hey´di** (ver catálogo próprio do **Tratamento Especial Hey´di**).

2. Vantagens

- Produto isento de cloretos, portanto não provoca danos à ferragem da estrutura;
- Início de pega entre 7 e 10 segundos e endurecimento em até 90 segundos;
- Produto pronto para uso, sem necessidade de incorporar outros componentes.

3. Características Técnicas

Características	Pó 2
Aspecto:	Pó
Cor:	Cinza Escura / Marrom
Tempo de pega:	20 à 50 seg.
Densidade:	3,2 g/cm ³

4. Utilização

PÓ 2 é indicado para tamponamento de jorros d'água e de infiltrações em geral que ocorrem em função da ação da pressão da água do lençol freático. Utilizado em poços de elevadores, túneis, galerias, solos e outras estruturas sob influência do lençol freático. Pode ser utilizado em adição ao cimento Portland agindo como acelerador de pega.

5. Instruções de Utilização

Aplicação do Produto

Para tamponamento de jorros d'água misturar 2 partes de **PÓ 2** com 1 parte de água limpa formando uma bola. Pegar esta bola com a mão protegida por luva e comprimir sobre o jorro d'água mantendo a pressão por alguns segundos até que se complete o endurecimento do **PÓ 2**.

Em algumas situações pode ser utilizado o **PÓ 2** seco, sem adição de água esfregando-o sobre o local do filete de água.



Após o tamponamento proceder à impermeabilização de toda a área com o **Viaplus 1000 / Top**. Observação: em dias muito frios é recomendado ligeiro aquecimento da água que ser utilizada na hidratação do **PÓ 2**, para evitar um retardo muito grande no tempo de pega do produto.

Recomendações:

- O **Tratamento Especial Hey'di** deve ser indicado em áreas de pressão negativa permanente e aplicado necessariamente com atuação de água exercendo nestas áreas constantemente;
- Para se obter o tamponamento adequado a estrutura deverá ser calculada considerando pressão empuxo, etc;
 - A pasta de **Pó 2** deverá ser aplicada rapidamente após a mistura com água, sendo que após alguns minutos a pasta é considerada inadequada para aplicação;
 - O tratamento não deve ser aplicado sobre argamassas aditivadas com cal ou similares;
 - Caso a temperatura ambiente esteja inferior a 18°C, é recomendável utilizar água morna para a mistura do **Pó 2**;
 - Produto alcalino. Manuseio deve ser feito com luvas de borracha;
 - Não ingerir e evite contato com olhos.
 - Em caso de acidente lavar os olhos com água em abundância e procurar orientação médica, informando sobre o produto.

6. Consumo

Variável em função do número e das dimensões dos pontos de tamponamento. Para o Tratamento Especial Hey'di:

Pó-1	1,5 Kg/m ²
Pó-2	1.6 Kg/m ²
Líquido Selador	0,7 Kg/m ²

Não incluso o consumo de **Pó 2** para tamponamento.

7. Embalagem

- Caixa com 4 kg;
- Caixa com 15 kg.

8. Validade e Estocagem

O produto tem validade de 3 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.