



Vedalage® Branco

Membrana líquida acrílica

1. Descripción

Vedalage® Branco es una membrana líquida pronta para el uso, a base de resina acrílica. Ofrece alta elasticidad, flexibilidad y resistencia a la intemperie, además de la propiedad de reflejar los rayos solares, proporcionando mayor confort térmico a los ambientes internos.

2. Características Técnicas

Características	
Aspecto	Líquido viscoso
Color	Blanco
Tiempo de secado entre manos	3 a 6 horas
Tiempo de cura final	3 Días

3. Ventajas

- Pronto para uso;
- Alta elasticidad y flexibilidad;
- Resistente al ozono, rayos ultravioletas;
- No necesita de camada de protección mecánica.

4. Usos

- Losas expuestas sin tránsito;
- Tejas de fibrocemento;
- Bóvedas y sheeds;
- Vigas de hormigón,
- Canaletas de hormigón o fibrocemento.

Observación: Para losas expuestas encima de 50 m², ejecutar el refuerzo con tela de poliéster Mantex® y losas encima de 100 m² consulte el Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

5. Instrucciones de Uso

Preparación de la superficie

La superficie deberá ser previamente lavada, seca, libre de polvo, barnices, tintas, desmoldantes, ceras, hongos, moho o cualquier tipo de material que pueda perjudicar la adherencia del **Vedalage® Branco**.

La superficie a ser impermeabilizada deberá estar regularizada con morteros de cemento y arena (proporción 1:3), dando pendiente mínimo de 2 % hacia los desagües.

Todos los rincones y aristas deberán ser redondeados para garantizar las distribuciones uniformes del sistema de impermeabilización.

Aguardar la cura del mortero de regularización mínimo 7 días antes de iniciar la impermeabilización.

Preparación del producto

El **Vedalage® Branco** ya viene pronto para uso.
Homogeneizar el producto antes y durante la aplicación.

Herramientas

Brocha, rodillo de pintura o escoba de pelo.

Aplicación

1° Mano: Aplique una mano de **Vedalage® Branco** diluido en 30 % de agua que tendrá función de camada de imprimación.
De un intervalo mínimo de 3 a 6 horas entre manos, considerando la temperatura ambiente.

2° Mano: Homogeneizar bien el **Vedalage® Branco**, aplicando todas las manos subsecuentes sin dilución.

Entre la 2^{da} y 3^{ra} mano, coloque una tela de poliéster (**Mantex**) malla 2 x 2 mm, sobre el área que está siendo tratada.

Aplique las demás manos hasta alcanzar el consumo recomendado, aguardar el secado por mínimo 3 días antes de la prueba de estanquidad de 72 horas.

6. Restricciones de Uso

No utilice el producto en:

- En sustratos húmedos;
- Locales con circulación de personas;
Locales de almacenamiento de agua (reservorios, tanques, espejos de agua, etc);
- Producto no indicado para recibir protección mecánica o revestimiento.

7. Consumo

Vedalage® Branco	Consumo aproximado*
Losas macizas	1,5 l/m ²
Losas mixtas o fisuradas	2,0 l/m ²
Tejas de fibrocemento	1,2 l/m ²

Observación: El consumo puede variar dependiendo del tipo de sustrato.

8. Rendimiento Aproximado

Vedalage® Branco	Presentaciones	Rendimiento*
Losas macizas	Galón 2,85 litros / 3,6 Kg	1,8 m ² (6 manos)
	Balde 14,0 litros / 18 Kg	9,0 m ² (6 manos)
Losas mixtas o fisuradas	Galón 2,85 litros / 3,6 Kg	1,4 m ² (6 manos)
	Balde 14,0 litros / 18 Kg	7,0 m ² (6 manos)
Tejas de fibrocemento	Galón 2,85 litros / 3,6 Kg	2,4 m ² (3 manos)
	Balde 14,0 litros / 18 Kg	12,0 m ² (3 manos)

Observación:

- El rendimiento es teórico, pudiendo variar dependiendo del tipo de sustrato;
- El rendimiento para losas macizas y mixtas es alcanzado luego de la aplicación de aproximadamente 6 manos del producto;
- El rendimiento para tejas de fibrocemento es alcanzado luego de la aplicación de aproximadamente 3 manos de producto.

9. Presentación / Estiba

Presentación	Estiba
Galón 2,85 litros / 3,6 Kg	Máximo 4 unidades
Balde 14,0 litros / 18 Kg	Máximo 3 unidades

10. Validez / Almacenamiento

Veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de fabricación en los envases originales intactos, en local cubierto y seco, ventilado y alejado de fuentes de calor. La temperatura máxima para almacenado es de 25 °C.

11. Recomendaciones de Seguridad

Antes de iniciar los trabajos consultar la FISPQ (Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos), disponible en www.viapol.com.br

Utilice EPI's adecuados como guantes y mascara de protección facial, botas impermeables y lentes de seguridad.

Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales domésticos.

En caso de contacto con la piel, lavar la región con agua y jabón neutro.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua potable por mínimo 15 minutos y buscar orientación médica.

Por eventual irritación de la piel, ojos o ingesta del producto, buscar orientación médica, informando sobre el tipo de producto.

En caso de ingesta, no inducir el vómito y busque auxilio médico inmediatamente.



12. Cuidados Ambientales

No descarte el producto o envase en el medio ambiente. Realizar la disposición final de residuos de forma adecuada conforme la legislación ambiental local vigente y reglamentos aplicables de acuerdo con las características del producto o material. No reutilice los envases vacíos.

Por más detalles, consultar la ficha de seguridad (FISPQ) del **Vedalage® Branco, Monopol® PU 25 Plus, Monopol® Construção y Mantex** o los productos citados en el sitio www.viapol.com.br

Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Advertimos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de superficie, aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestros cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de la superficie a ser revestida. No asumimos así, cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del producto. Por más aclaraciones consultar al departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.