



# Fuseprotec® Antipichação

## Barniz antigrafiti

### 1. Descripción

**Fuseprotec® Antipichação** es un barniz a base de nanopartículas de poliuretano alifático, autoreticulante, incoloro, monocomponente resistente a la intemperie y a los rayos UV, que luego del tiempo de secado forma una película protegiendo la superficie contra impregnación de pinturas, permitiendo diversas remociones con **Fuseprotec® Diluyente**.

### 2. Características Técnicas

Características		
Aspecto	Líquido lechoso	
Color	Brillante y Mate	
Período mínimo entre manos	2 horas	
Cura Total	3 días	
Ensayos	Resultados	Normas
Envejecimiento artificial	Resistente	ASTM G 53
Abrasión		

### 3. Ventajas

- Fácil remoción del grafiti;
- Bajo olor;
- Fácil aplicación;
- Alta resistencia a la intemperie;
- Resiste a la acción de los rayos solares y la alcalinidad del hormigón;
- Impermeable al agua; sin embargo, permite la difusión de vapor;
- Buena resistencia química a los agentes agresores de la atmosfera;
- Producto ecológico a base de agua y con bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles);
- No impregna suciedad, no amarillea y no descasca;
- Independiente de la humedad del aire para reacción.

### 4. Usos

**Fuseprotec® Antipichação** es indicado para protección de superficies verticales:

- Superficies de hormigón aparente;
- Monumentos públicos (hormigón);
- Estructuras de hormigón y mampostería;
- Superficies de maderas expuestas.

**Nota:** Antes de iniciar la aplicación del producto se recomienda un área de prueba para verificar el aspecto final.

Para otros usos consulte al Departamento Técnico ([sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br)).

## 5. Instrucciones de Uso

### Preparación del Sustrato

La superficie deberá ser previamente lavada, seca, libre de polvo, desmoldantes, ceras, hongos, carbonatación o cualquier tipo de material que pueda perjudicar la adherencia del **Fuseprotec® Antipichação**.

### Herramientas

Rodillo de pintura de lana, pincel, brocha o Airless.

### Preparación del Producto

**Fuseprotec® Antipichação** ya viene pronto para el uso. Homogeneizar el producto antes de usar.

### Aplicación

#### Rodillo de pintura, pincel o brocha

Para la primera mano de **Fuseprotec® Antipichação**, diluir en agua relación 1:1 en volumen. Aplicar la 2<sup>da</sup> y 3<sup>era</sup> mano del producto sin dilución, con intervalo de 2 horas.

Alcanzar el consumo recomendado y considerar la humedad relativa del aire de las condiciones climáticas. Guardar la cura del producto por mínimo 3 días.

#### Airless

Para aplicar **Fuseprotec® Antipichação** con Airless, efectuar prueba previa para regular el equipamiento, y observar el tiempo de uso del producto.

#### Remoción del grafiti

Para remover el grafiti sobre el **Fuseprotec® Antipichação**, frotar levemente con un paño limpio y humedecido con **Fuseprotec® Diluyente** hasta la remoción total.

Luego de la limpieza, lavar con agua para la remoción del **Fuseprotec® Diluyente**.

## 6. Recomendaciones de Uso

Proteja las áreas adyacentes que no serán tratadas con el barniz **Fuseprotec® Antipichação**, tales como: puertas, ventanas, escaleras, pisos, etc.

Remueva inmediatamente el **Fuseprotec® Antipichação** con un paño mojado en agua y jabón. Luego de la cura del producto, remover solo mecánicamente.

## 7. Restricciones de Uso

No utilice el producto en:

- Pisos en general;
- Cerámicas vitrificadas, porcelanatos y demás sustratos con poca o sin porosidad;
- Superficie conteniendo resinas desconocidas.

## 8. Consumo

180 a 250 ml/m<sup>2</sup>/ 3 manos

## 9. Rendimiento Aproximado

Fuseprotec® Antipichação	Rendimiento/m <sup>2</sup> /3 manos	
	Mínimo	Máximo
Galón 3,6 litros	14	20
Lata 18 litros	72	100

Observaciones: El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de sustrato.

## 10. Envases / Estiba

Envases	Estiba
Galón 3,6 L	Máximo 4 unidades
Balde 18 L	Máximo 4 unidades

## 11. Validez / Almacenamiento

Nueve (09) meses a partir de la fecha de fabricación en los envases originales intactos, en local cubierto y seco, ventilado y lejos de fuentes de calor. La temperatura máxima para almacenamiento es de 25 °C.

## 12. Recomendaciones de Seguridad

Antes de iniciar el trabajo consultar la FISPQ (Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos), disponible en [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

Utilice EPI's adecuados como guantes y mascara de protección facial, botas impermeables y lentes de seguridad.

Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales domésticos.

En caso de contacto con la piel, lavar la región con agua y jabón neutro.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua potable por un mínimo de 15 minutos y procurar orientación médica.

Por eventual irritación de la piel, ojos o ingesta del producto, buscar orientación médica, informando sobre el tipo de producto.

En caso de ingesta, no inducir el vómito y buscar auxilio médico inmediatamente.

## 13. Cuidados Ambientales

No descarte el producto o envases en el medio ambiente. Realizar la disposición final de residuos de forma adecuada conforme la legislación ambiental local vigente y reglamentos aplicables de acuerdo con las características del producto o material. No reutilice los envases vacíos.

Por más detalles, consultar la ficha de seguridad (FISPQ) del **Fuseprotec® Antipichação, Fuseprotec® Diluyente** o de los productos citados en el sitio [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

*Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Advertimos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestros cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de la superficie a ser revestida. No asumimos así, cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del producto. Por más aclaraciones consultar a nuestro departamento técnico.*

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.