



PRIMER VIAPOL

Pintura asfáltica

1. Descrição

Pintura impermeabilizante à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, disperso em solventes especiais, desenvolvido especialmente para pintura de ligação (primer) para impermeabilizações asfálticas elastoméricas

2. Características Técnicas

Características		
Cor	Preto	
Ensaio	Unidade	Resultados
Viscosidade (segundos em Copo Ford 4) a 25°C	segundos	40-80
Teor de Não Voláteis a 120°C/ 3h (% em massa)	% massa	43-52
Massa específica a 25/25°C	grs/cm ³	Mínimo 0,97

3. Norma de referência

ABNT NBR-9686:2006 – Solução e emulsão asfáltica empregada como material de imprimação na impermeabilização

4. Vantagens

- Pronto para uso;
- Fácil manuseio e aplicação;
- Boa aderência e alta resistência;
- Proteção contra umidade.

5. Utilização

Primer Viapol é uma solução asfáltica que forma um filme de excelente aderência, ideal para ser utilizada como:

- Primer para colagem de mantas asfálticas;
- Primer para impermeabilizações com soluções asfálticas moldadas no local;
- Primer para selantes asfálticos;
- Proteção anticorrosiva em metais;
- Pintura impermeável em baldrames, alicerces e muros de arrimo;
- Pintura impermeável para fachadas, quando for aplicada sob película de vidro.

Para outras utilizações e aplicações, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

6. Instruções de Utilização

Preparação da superfície

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, carbonatação, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Primer Viapol**.

Preparação do produto

O **Primer Viapol** já vem pronto para uso. Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

Ferramentas

Rolo de pintura de lã pelo curto.

Aplicação do produto

O **Primer Viapol** é aplicado puro, utilizando rolo de pintura de lã de carneiro em uma única demão aguardando a secagem de 6 horas antes da aplicação do sistema de impermeabilização.

Para uso como pintura impermeável devem-se aplicar duas demãos, aguardando a secagem entre demãos de no mínimo 12 horas. Homogeneizar o produto antes e durante a utilização.

7. Restrições de Uso

- Não aplicar em tempo chuvoso e substrato molhado;
- Não aplicar sobre marcações existentes com pinturas, termoplásticas e outros.

8. Consumo

Primer Viapol	Consumo aproximado - ml/m ² /demão
Aplicação como primer	400ml/m ²
Pintura Impermeável	800ml/m ²

Obs.: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

9. Rendimento

Primer Viapol	Embalagem	Rendimento
Aplicação como primer	Galão 3,6 Litros	9,0 m ²
Pintura Impermeável		4,5 m ²
Aplicação como primer	Lata 18 Litros	45 m ²
Pintura Impermeável		22,50 m ²

Obs.: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

10. Embalagem / Empilhamento

Embalagem	Empilhamento
Galão 3,6 Litros	Máximo 3 unidades
Balde 18 Litros	Máximo 3 unidades

11. Validade / Estocagem

Vinte e quatro (24) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

12. Recomendações de Segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nosso site www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

13. Cuidados Ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Primer Viapol** ou dos produtos citados em nosso site www.viapol.com.br



Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação do material). Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.