



ECOPRIMER

Pintura de imprimação

1. Descrição

Pintura de imprimação à base d'água composta de asfaltos modificados e aditivos isento de solventes, com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (VOC), para aplicação a frio sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria e fibra de vidro.

2. Características Técnicas

Características		
Cor	Marrom Escuro	
Ensaio	Unidade	Resultados
Viscosidade (segundos em Copo Ford 4)	segundos	11-20
Teor de Não Voláteis (% em massa)	% massa	25-29
Densidade (g/cm ³)	-	09-1,1

3. Norma de referência

ABNT NBR-9686:2006 – Solução e emulsão asfáltica empregada como material de imprimação na impermeabilização

4. Vantagens

- Pronto para uso;
- Fácil manuseio e aplicação;
- Boa aderência e alta resistência;
- Não agressivo ao meio ambiente, podendo ser aplicado em ambientes fechados.

5. Utilização

Ecoprimer é utilizado como primer para substrato em áreas que receberão impermeabilização com mantas asfálticas.

Para outras utilizações e aplicações, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

6. Instruções de Utilização

Preparação da superfície

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, carbonatação, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Ecoprimer**.

Preparação do produto

O **Ecoprimer** já vem pronto para uso. Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

Ferramentas

Rolo de pintura de lã pelo curto.

Aplicação do produto

O produto **Ecoprimer** é aplicado puro, com pincel ou rolo de pintura de lã de carneiro em uma única demão, aguardando a secagem por um período mínimo de 6 horas antes da aplicação do sistema de impermeabilização. O produto deverá ser homogeneizado antes e durante a aplicação.

7. Restrições de Uso

- Não aplicar em tempo chuvoso e substrato molhado;
- Não aplicar sobre marcações existentes com pinturas, termoplásticas e outros.

8. Consumo

Ecoprimer	Consumo aproximado - ml/m ² /demão
Aplicação como primer	400ml/m ²

Obs.: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

9. Rendimento

Ecoprimer	Embalagem	Rendimento
Aplicação como primer	Frasco 1 Litro	2,5 m ²
	Galão 3,6 Litros	9,0 m ²
	Balde 18 Litros	45 m ²
	Tambor de 200 Litros	500 m ²

Obs.: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

10. Embalagem / Empilhamento

Embalagem	Empilhamento
Frasco 1 Litro	Máximo 6 unidades
Galão 3,6 Litros	Máximo 3 unidades
Balde 18 Litros	Máximo 3 unidades
Tambor de 200 Litros	Não empilhar

11. Validade / Estocagem

Vinte e quatro (24) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

12. Recomendações de Segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nosso site www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

13. Cuidados Ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Ecoprimer** ou dos produtos citados em nosso site www.viapol.com.br

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação do material). Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.