



# Vedalage® Branco

Manta líquida acrílica

## 1. Descrição

**Vedalage® Branco** é uma manta líquida pronta para uso à base de resina acrílica. Oferece alta elasticidade, flexibilidade e resistência às intempéries, além da propriedade de refletir os raios solares, proporcionando maior conforto térmico aos ambientes internos.

## 2. Características Técnicas

Características	
Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Branco
Tempo de secagem entre demãos	3 a 6 horas
Tempo de cura final	3 dias

## 3. Vantagens

- Pronto para uso;
- Alta elasticidade e flexibilidade;
- Resistente ao ozônio, raios ultravioletas;
- Não necessita de camada de proteção mecânica.

## 4. Utilização

- Lajes expostas sem trânsito;
- Telhas de fibrocimento;
- Abóbadas e sheeds;
- Vigas de concreto
- Calhas de concreto ou fibrocimento.

Observação: Para lajes expostas acima de 50 m<sup>2</sup>, executar o reforço com tela de poliéster Mantex® e lajes acima de 100 m<sup>2</sup> consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

## 5. Instruções de Utilização

### Preparo da superfície

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Vedalage® Branco**.

A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), dando caimento mínimo de 2% para os ralos.

Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para garantir as distribuições uniformes do sistema de impermeabilização.

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização.

Fissuras e trincas existentes devem ser tratadas com **ViapolSela Trinca** antes da aplicação do **Vedalage® Branco**.

### **Preparo do produto**

O **Vedalage® Branco** já vem pronto para uso.  
Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

### **Ferramentas**

Trincha, rolo de pintura ou vassoura de pelo.

### **Aplicação**

1° Demão: Aplique uma demão do **Vedalage® Branco** diluído em 30% de água que terá função de camada de imprimação.

Dê um intervalo mínimo de 3 a 6 horas entre demãos, considerando a temperatura ambiente.

2° Demão: Homogeneizar bem o **Vedalage® Branco**, aplicando todas as demãos subsequentes sem diluição.

Entre a 2ª e 3ª demão, coloque uma tela de poliéster (**Mantex**) malha 2 x 2 mm, sobre a área que está sendo tratada.

Aplique as demais demãos até atingir o consumo recomendado, aguardar secagem por no mínimo 3 dias antes do teste de estanqueidade de 72 horas.

## **6. Restrições de Uso**

Não utilize o produto em:

- Em substratos úmidos;
- Locais com circulação de pessoas;
- Locais de armazenamento de água (reservatórios, tanques, espelhos d'água e etc.);
- Produto não indicado para receber proteção mecânica ou revestimento.

## **7. Consumo**

Vedalage® Branco	Consumo aproximado*
Lajes maciças	1,5 l/m <sup>2</sup>
Laje mistas	2,0 l/m <sup>2</sup>
Telhas de fibrocimento	1,2 l/m <sup>2</sup>

Observação: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

## 8. Rendimento

Vedalage® Branco	Embalagem	Rendimento aproximado*
Lajes maciças	Galão 2,85 litros / 3,6 Kg	1,8 m <sup>2</sup> (6 demãos)
	Balde 14,0 litros / 18 Kg	9,0 m <sup>2</sup> (6 demãos)
Lajes mistas	Galão 2,85 litros / 3,6 Kg	1,4 m <sup>2</sup> (6 demãos)
	Balde 14,0 litros / 18 Kg	7,0 m <sup>2</sup> (6 demãos)
Telhas de fibrocimento	Galão 2,85 litros / 3,6 Kg	2,4 m <sup>2</sup> (3 demãos)
	Balde 14,0 litros / 18 Kg	12,0 m <sup>2</sup> (3 demãos)

Observação:

- O rendimento acima é teórico, podendo variar dependendo do tipo de substrato;
- O rendimento para lajes maciças e mistas é alcançado após a aplicação de aproximadamente 6 demãos do produto;
- O rendimento para telhas de fibrocimento é alcançado após a aplicação de aproximadamente 3 demãos do produto

## 9. Embalagem / Empilhamento

Embalagem	Empilhamento
Galão 2,85 litros / 3,6 Kg	Máximo 4 unidades
Balde 14,0 litros / 18 Kg	Máximo 3 unidades

## 10. Validade / Estocagem

24 (vinte quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

## 11. Recomendações de Segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nosso site [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## 12. Cuidados Ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Vedalage® Branco**, **ViapolSela Trinca** e **Mantex** ou os produtos citados no site da [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*