



Betufita Branca

Fita de Proteção Mecânica

1. Descrição

Filme de polietileno na cor branca com adesivo em uma das faces para proteção mecânica.

2. Características Técnica

Parâmetros	Unidade	Especificação
Espessura total da fita (mínimo)	mm	0,2
Força de ruptura (mínimo)	N/mm	2,7
Alongamento à ruptura (mínimo)	%	100,0
Densidade	g/cm ³	0,8 – 1,0

3. Normas de Referência

Petrobrás N-2238 Revisão D
AWWA C214

4. Vantagens

Produto Fácil aplicação e moldagem
Flexível e de alta adesividade

5. Utilização

A Betufita Branca é indicada como proteção mecânica e prevenção contra formação de bolhas e rugas, impactos acidentais sobre o revestimento de tubulações com fita anticorrosiva Betufita Preta.

Para outras utilizações consulte o departamento técnico (sac@viapol.com.br)

6. Instruções de Utilização

Aplicação do produto

A Betufita Branca deve ser aplicada com sua linha de centro posicionada diretamente sobre a sobreposição da fita anticorrosiva Betufita Preta, dispensando o uso de solução de imprimação Betuceto 20.

A Betufita Branca deve ser aplicada helicoidalmente, com uma tensão uniforme e sobreposição constante, para evitar rugas e bolsas de ar.

A Betufita Branca deve ser aplicada em uma única camada com 53% de sobreposição ou em 2 camadas com sobreposição mínima.

As emendas entre rolos, durante a aplicação da Betufita Branca, devem ser feitas seguindo o prescrito no sistema de aplicação da Betufita Preta.

A fixação das extremidades da Betufita Branca, inclusive emendas, deve ser feita com um anel circular de fita anticorrosiva Betufita Preta de 50 mm de largura ou com a própria Betufita Branca, executado em 3 voltas.

7. Consumo

Diâmetro (polegadas) x 0,0254 x 3,1416 x metros a ser revestido x 2 = Área a ser protegida;
Conforme orientação normativa.

8. Embalagem

- 0,05 x 30 metros – (2") - caixa
- 0,10 x 30 metros – (4") - caixa
- 0,15 x 30 metros – (6") - caixa
- 0,23 x 30 metros – (9") - caixa

9. Validade / Estocagem

24 (Vinte quatro) meses a partir da data de fabricação desde que as fitas sejam mantidas em suas embalagens originais.

Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor.

Transportar e manter na posição horizontal.

10. Empilhamento

Empilhamento máximo recomendado: 6 caixas

11. Recomendações de Segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

12. Cuidados Ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Betufita Branca** ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.