

# VEDALAGE PRETO

## Membrana Líquida Asfáltica

### DESCRIÇÃO

**Vedlage Preto** é uma manta líquida pronta para uso à base de asfalto modificado com polímeros, prontos para uso. É um impermeabilizante que apresenta excelentes características de elasticidade, flexibilidade e aderência

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Preto
Tempo de secagem entre demãos	6 a 12 horas
Tempo de secagem final	5 dias

Obs.: A secagem do produto está relacionada às condições da temperatura climática e ambiente.

### NORMAS

- NBR 9575 – Impermeabilização – Sistemas e projetos;
- NBR 9574 – Execução da impermeabilização;

### VANTAGENS

- Pronto para uso;
- Fácil manuseio e aplicação;
- Alta resistência, elasticidade e flexibilidade;
- À base de água, não é agressivo ao meio ambiente, podendo ser aplicado em ambientes fechados;
- Aplicação a frio, formando uma membrana contínua e sem emendas;
- Ótima resistência e durabilidade.

### UTILIZAÇÃO

- Lajes de cobertura;
- Áreas frias (banheiro, cozinha, sacada, varanda e área de serviço);
- Muros de contenção (lado da terra);
- Jardineiras e floreiras;
- Saunas e câmaras frigoríficas;
- Calhas de concreto;
- Paredes e pisos.

Observação:

- Para lajes de cobertura acima de 100 m<sup>2</sup>, consulte o Departamento Técnico ([sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br));
- O **Vedalage Preto** necessita de proteção contra raios UV.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### Preparo da superfície

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Vedalage Preto**.

Sobre a superfície horizontal úmida, faça a regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água.

Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 cm. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor acomodação do produto.

Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de forma a executar os arremates.

Fissuras e trincas existentes devem ser tratadas com **ViapolSela Junta PU** antes da aplicação do **Vedalage Preto**.

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização.

### Preparo do produto

O **Vedalage Preto** já vem pronto para uso.  
Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

### Ferramentas

Trincha ou rolo de pintura de lã de pelo curto.

### Aplicação

Para imprimação sobre a superfície seca aplicar uma demão do **Vedalage Preto** diluído em 50% de água que terá função de camada de imprimação.

Aguardar intervalo mínimo de 6 a 12 horas entre demãos, considerando a temperatura ambiente.

Entre a 2ª e 3ª demão e com o produto ainda úmido, coloque uma tela de poliéster **Mantex** malha 2 x 2 mm, sobre a área que está sendo tratada.

Na 3ª demão aplique o **Vedalage Preto** diluído em 10% de água para melhor impregnação da tela de poliéster.

Aplique as demais demãos subsequentes sem diluição, até atingir o consumo recomendado.

Aguardar secagem por no mínimo 5 dias antes do teste de estanqueidade de 72 horas.

## PROTEÇÃO MECÂNICA

Prossiga a camada separadora e proteção mecânica de acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas.

## RESTRICÇÕES DE USO

Não utilize o produto em:

- Em substratos úmidos e em tempo chuvoso;
- Locais com circulação de pessoas sem proteção mecânica;
- Locais de armazenamento de água (reservatórios, tanques, caixas d'água, espelhos d'água, piscinas e etc.);
- Não deve ser utilizado sobre juntas de expansão, fissuras estruturais ou rachaduras.
- Não deixar o produto exposto à intempérie do tempo.

## CONSUMO

VEDALAGE PRETO	CONSUMO APROXIMADO*
Lajes de cobertura	2,5 l/m <sup>2</sup>
Áreas frias /Floreiras	2,0 l/m <sup>2</sup>

Observação: O respectivos consumos são indicados como ideais, porém, o consumo pode aumentar dependendo da porosidade e das condições da superfície.

## RENDIMENTO APROXIMADO

VEDALAGE PRETO	EMBALAGEM	RENDIMENTO*
Lajes de coberturas	Galão 3,6 litros	1,44 m <sup>2</sup>
	Balde 18 litros	7,2 m <sup>2</sup>
Áreas frias / Floreiras	Galão 3,6 litros	1,8 m <sup>2</sup>
	Balde 18 litros	9,0 m <sup>2</sup>

Observação: O rendimento acima é teórico, podendo variar dependendo do tipo de substrato; O rendimento acima é considerado alcançado após aplicação de aproximadamente 5 demãos do produto (aproximado 500 g/demão).

## EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

Embalagem	Empilhamento
Galão 3,6 litros	Máximo 4 unidades
Balde 18 litros	Máximo 3 unidades

## VALIDADE / ESTOCAGEM

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

Durante a aplicação, principalmente em ambientes fechados, utilize EPI's adequados: luvas de raspa, botas, magotes, óculos de segurança, mantendo o ambiente ventilado até a secagem completa do produto.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## CUIDADOS AMBIENTAIS

Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.

Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Vedalage Preto** e o site da [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Saliemos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*