

# VIT 90

## Cimento asfáltico

### DESCRIÇÃO

**Vit 90** é proveniente de processo industrial, sob condições de temperatura pré determinada e injeção de uma corrente de ar por meio de uma massa composta de Asfaltos Destilados de Petróleo modificados com Aditivos Especiais. Estes elementos conferem aos produtos finais pontos de amolecimento e penetrações variadas, proporcionando os mais diversos usos, para os quais sejam requeridas características específicas de aderência, impermeabilidade, aglutinante, isolamento e vedação.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE	VIT 90
Ponto de amolecimento	°C	85 - 95
Penetração (25°C, 100g, 5seg)	Mm/10	5 - 15
Perda por aquecimento a 163° C/5h	% Massa	Máx. 1%
Ponto de fulgor	°C	Mín. 250
Solubilidade em tricloroetileno	% Massa	Mín. 99,5

### UTILIZAÇÃO

O **Vit 90** tem seu uso principal como matéria prima para a indústria de borra, massas antirruído, tintas betuminosas, isolantes elétricos, adesivos especiais, revestimento de tanques de álcool.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico ([sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br)).

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### Preparação do Produto

O asfalto **Vit 90** é aplicado após fusão e requer cuidados especiais para aquecimento.

Evitar temperatura superior a 200°C. O aquecimento do **Vit 90** deve ser entre 160°C a 190°C, utilizando aquecedor de asfalto elétrico ou a gás, com termômetro para controle de temperatura.

Não é recomendado aquecimento por chama direta.

#### Observações

- O produto deve ser utilizado por profissionais com conhecimento em cada área de aplicação;
- Não aplicar em tempo chuvoso e substrato molhado;
- Não aplicar sobre marcações existente como pinturas, termoplásticos e outros;
- Produto aplicado sob ação de temperatura – Utilizar vestimentas e EPIs adequados.

## EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Bloco 15kg	1 metro de empilhamento
Saco 25kg	1 metro de empilhamento
Tambor 180kg	
Carro tanque 20ton	

## VALIDADE / ESTOCAGEM

Vinte e quatro (24) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais, lacradas e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura para armazenagem é de 40°C.

O produto deve ser empilhado sobre paletes, evitando contato com o piso, e as embalagens devem ser alocadas de forma intertravada, para evitar desmoronamento do estoque ou danos ao produto. Não apoiar as pilhas do produto contra paredes ou divisórias.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Vit 90** no site [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*  
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.