

VIT 105

Cimento asfáltico

DESCRIÇÃO

Vit 105 é proveniente de processo industrial, sob condições de temperatura pré determinada e injeção de uma corrente de ar por meio de uma massa composta de Asfaltos Destilados de Petróleo modificados com Aditivos Especiais. Estes elementos conferem aos produtos finais pontos de amolecimento e penetrações variadas, proporcionando os mais diversos usos, para os quais sejam requeridas características específicas de aderência, impermeabilidade, aglutinante, isolamento e vedação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE	VIT 90
Ponto de amolecimento	°C	105 - 110
Penetração (25°C, 100g, 5seg)	Mm/10	0 - 8
Perda por aquecimento a 163° C/5h	% Massa	Máx. 0,200
Ponto de fulgor	°C	Mín. 250
Solubilidade em tricloroetileno	% Massa	Mín. 99,0

UTILIZAÇÃO

O Vit 105 é usado principalmente como materia prima para a indústria de borracha, massas antirruído, tintas betuminosas, isolantes elétricos, impermeabilizantes e adesivos especiais.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Bloco 15kg	1 metro de empilhamento
Saco de papel multifoldado 25kg	1 metro de empilhamento
Caixas com 10kg (produto moído) – paletes com 80 caixas – 800kg	
Carro tanque aquecido mínimo 18ton	

VALIDADE / ESTOCAGEM

Vinte e quatro (24) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais, lacradas e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura para armazenagem é de 40°C.

O produto deve ser empilhado sobre paletes, evitando contato com o piso, e as embalagens devem ser alocadas de forma intertravada, para evitar desmoraonamento do estoque ou danos ao produto. Não apoiar as pilhas do produto contra paredes ou divisórias.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Vit 105** no site www.viapol.com.br.

" Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.