



VITLASTIC 85

1. Descrição

Mástique à base de asfaltos elastoméricos, solventes especiais e agentes tixotrópicos, com alto teor de sólidos. Sua exclusiva formulação, confere características de total elasticidade em baixas temperaturas e excelente estabilidade em temperaturas mais elevadas, não escorrendo mesmo quando aplicado na vertical. Possui alto poder de adesão nos mais variados substratos.

2. Características técnicas do Produto

Características	Unid.	Vitlastic 85
Penetração cônica	0,1 mm	240 - 320
Não voláteis a 120° C/3h	%massa	mín. 72
Massa específica a 25/25°	-	mín. 0,92
Teor de cinzas	%massa	máx. 11

3. Utilização

Vitlastic 85 é utilizado como selante para trincas, fissuras e juntas de telhas metálicas e de fibrocimento, bem como na vedação ao redor de parafusos de fixação, calhas, chassis de caminhões etc. O produto também pode ser utilizado para acabamentos de telhas asfálticas (Shingle).

4. Instruções de Utilização

Aplicação do produto

Regularize e limpar as áreas que serão tratadas. Elas devem estar isentas de óleos e graxas. Imprima a junta com **Vitlastic 50**, com auxílio de um pincel. Aguarde secar por aproximadamente 12 horas. Na sequência, aplique o **Vitlastic 85** com a ajuda de uma espátula e preencha a lacuna da junta.

Para maiores detalhes, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

Recomendações

Perigo: este produto é inflamável.

Mantenha-o afastado de fontes de calor ou faísca e fora do alcance de crianças e animais.

Durante a aplicação, principalmente em ambientes fechados, utilize EPI's adequados: luvas de PVC, óculos e máscara contra vapores orgânicos, e mantenha o ambiente ventilado até a secagem completa.

Em ambientes fechados, utilize obrigatoriamente ventilação forçada.

No caso de contato do produto com a pele, lave a região com água e sabão neutro ou pasta especial para limpeza. Em contato com os olhos, lave com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos.

Em eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procure orientação médica, informando sobre o tipo de produto ingerido.

Limpe as ferramentas e equipamentos com solventes orgânicos, tais como aguarrás ou xilol.



5. Consumo

O consumo aproximado é de:
• Junta de 1x1 cm: 0,110 kg/m linear

6. Embalagem

Galão com 3,6 kg.

7. Estocagem

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, coberto e longe de fontes de calor.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.