

EUCON® MT 600

Aditivo Estabilizador (tipo R) para Argamassas

1. Descrição

EUCON® MT 600 é um aditivo para argamassas, líquido, isento de cloretos, pronto para o uso. O aditivo **EUCON® MT 600** é composto por matérias primas de origem natural, que possuem grande poder de dispersão e retardamento, mantendo a trabalhabilidade por maior tempo. Em conjunto com o **EUCON® MT AIR** forma um sistema que possibilita a estabilização de argamassas por até 36 horas.

EUCON® MT 600 é compatível com todos os tipos de cimento portland, e atende os requisitos das normas brasileiras NBR 11768 (tipo R) e ASTM C 494 (TIPO B) e ASTM C260.

2. Vantagens

- Altíssima manutenção de trabalhabilidade (retardo de tempo de pega);
- Moderada incorporação de ar;
- Baixa redução da água de amassamento;
- Aumento das resistências mecânicas finais;

3. Características técnicas do Produto

Ação principal:	Aditivo Estabilizador (Tipo R) para Argamassas
Ação secundária:	Redutor de água de amassamento (A/C)
Composição:	Plastificantes e resinas orgânicas
Aspecto:	Líquido
Cor:	Levemente amarelado
Massa específica:	$\cong 1,2 \text{ g/cm}^3$
Teor de cloretos:	Não contém cloretos

4. Utilização

- Argamassas de assentamento de tijolos cerâmicos, blocos de concreto e etc;
- Argamassas de regularização;
- Argamassas de revestimento;
- Rebocos internos e externos;

5. Instruções de Utilização

EUCON® MT 600 deve ser adicionado preferencialmente após o final da mistura dos componentes da argamassa ou diluído na segunda adição de água de amassamento. Caso o seu uso se dê na composição de uma argamassa estabilizada em conjunto com o **EUCON® MT AIR** ou o adicione apenas após a completa homogeneização do plastificante incorporador de ar na argamassa.

Para maiores informações, favor consultar nosso departamento técnico.

A dosagem típica do **EUCON® MT 600** é de 0,80% sobre o peso de cimento, podendo esta variar de 0,20% a 1,6%, de acordo com o tipo de agregados utilizados, assim como do cimento empregado, e o retardamento de pega pretendido.

As taxas de redução de água do **EUCON® MT 600** estão diretamente relacionadas com o fator água/cimento (A/C) utilizado, assim como temperaturas dos materiais e ambiente, consumo de cimento e finos no traço. Recomendamos a execução de ensaios prévios para determinar a dosagem ideal para cada caso.

Recomendações

Recomenda-se sempre a realização de ensaios preliminares com **EUCON® MT 600** para se determinar a dosagem ideal e o desempenho com cada tipo de cimento.

6. Consumo

O consumo do aditivo dar-se-á de acordo com os resultados dos testes prévios de dosagem executados em laboratório. Tipicamente, o aditivo é adicionado no concreto em dosagens de 0,80% sobre o peso de cimento.

7. Embalagem

EUCON® MT 600 está disponível nas seguintes embalagens:

- Granel;
- Tambor de 200 L / 236 kg;
- Contêineres de 1000 L / 1180 kg;
- Balde de 18 L / 21,24 kg;

8. Estocagem

O produto tem validade de 9 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens originais e intactas.

SEGURANÇA

Utilizar EPI's adequados como luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química durante o manuseio do produto

Evitar contato com a pele e olhos, em caso de contato lavar imediatamente com água corrente durante 10 minutos. Em caso de ingestão, não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente.

Para maiores detalhes, consultar a FICHA DE SEGURANÇA do produto.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O desempenho prático depende da técnica de aplicação, condições do equipamento e climáticas. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.