

Viafix Chapisco

DESCRIÇÃO

Viafix Chapisco é um adesivo a base de resinas especiais (PVA) que somado com as propriedades do cimento portland, aumenta a aderência e beneficia outras propriedades dos chapiscos e argamassas nos mais variados substratos da construção civil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	Viafix Chapisco
Ação Principal	Incorporador de aderência, resistência e plasticidade para argamassa.
Aspecto	Líquido
Cor	Branca
Densidade 25°	1.000 a 1.003g/cm ³
pH	pH 8,5 a 10
Viscosidade Brookfield (F1/100rpm,25° C)	Mínimo 20 cPs

VANTAGENS

Viafix Chapisco proporciona as seguintes vantagens na argamassa e chapisco:

- Aumento da aderência nos substratos de concreto e alvenaria;
- Evita a segregação e exsudação;
- Melhora a trabalhabilidade;
- Redução do potencial de retração e a formação de fissuras;
- Aumento das resistências ao desgaste e impacto;
- Redução da permeabilidade.

UTILIZAÇÃO

Viafix Chapisco é utilizado como promotor de aderência, resistência e plasticidade nos seguintes tipos de aplicação:

- Argamassa de contrapiso;
- Emboços internos ou externos;
- Chapisco convencional;
- Ponte de aderência para argamassa.

Para outras utilizações consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície:

A superfície que irá receber chapisco ou argamassa deverá estar resistente, limpa, isenta de impregnação de óleo, graxas e desmoldantes. Deve ser umedecida com água, mas não saturada.

Dosagem:

Faça a homogeneização do produto antes de utilizá-lo. O **Viafix Chapisco** deve ser diluído em volume na proporção de 1:2 (**Viafix**/água)

A argamassa deve ser executada no traço específico em obra e amassada com a solução de **Viafix Chapisco** e água na proporção de 1 parte de **Viafix Chapisco** para 2 partes de água.

Adicionar a mistura de solução **Viafix**/água na argamassa de cimento e areia até atingir a trabalhabilidade necessária (tipo de aplicação).

CONSUMO

O consumo do **Viafix Chapisco** é estimado e dependerá do traço e seus agregados e do tipo de aplicação.

Chapisco convencional:	200 a 300 g/m ²
Emboços:	400 g/m ² /cm

EMBALAGEM

Está disponível nas seguintes embalagens:

- Tambores de 200 Kg;
- Balde de 18 kg.

VALIDADE / ESTOQUE

O produto tem validade de 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens originais e intactas.

A temperatura máxima para armazenagem é de 35°C.

Não empilhar

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos.

Utilize luvas de borracha látex ou PVC, óculos e sapato de segurança.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte o produto ou embalagem no meu ambiente. Realizar o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com legislação vigente do meio ambiente local. Não reutilize as embalagens. Para maiores detalhes, consultar a Ficha de segurança (FISPQ) do produto **Viafix Chapisco**.