

KZ ACRÍLICO

DESCRIÇÃO

Emulsão adesiva de base acrílica para argamassas apresentando elevado desempenho. **KZ Acrílico** também é indicado para aplicações como primer para pisos cimentícios autonivelante tais como **Viafloor® Fast 24**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto	Líquido branco
Densidade a 25°C:	~1,00 g/ml
pH:	6,0 a 8,0

VANTAGENS

- Compatível com todos os tipos de cimento Portland;
- Utilizado como aditivo aumenta a aderência das argamassas a substratos cimentícios;
- Utilizado como primer veda os poros do concreto reduzindo o aparecimento de bolhas no revestimento e aumenta a aderência.

UTILIZAÇÃO

KZ Acrílico é utilizado como:

- Aditivo promotor de aderência e plasticidade em argamassas de revestimentos e assentamentos;
- Primer para pisos cimentícios autonivelante;

Utilizado como promotor de aderência em reparos de falhas de concretagem em ligações de argamassa nova com velha, em camadas de regularização e revestimentos.

Observação: Não recomendado para aplicação sobre gesso ou como componente de chapisco rolado. Nestes casos, utilize o **Viafix**.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície:

Em qualquer situação, a estrutura deverá se apresentar firme, limpa, isenta de pó, graxa, desmoldantes, estruturalmente sã, porosa, sem pontas de ferros e rugosa. Para a aplicação como primer o substrato deverá estar seco e absorvente.

Preparação do produto:

Argamassas de revestimento e assentamento:

misture **KZ Acrílico** na água de amassamento, na proporção 1:2.

Primer para pisos cimentícios:

Preparar uma diluição com uma parte de **KZ Acrílico** e duas parte de água em volume. Imprimir o concreto com a diluição aplicando com brocha, vassoura de pelos, rolo de lã ou com spray de baixa pressão. Para substratos muito porosos aplique em duas demãos sendo a primeira demão diluída na relação uma parte de KZ Acrílico para 4 partes de água.

Aguarde secar completamente antes da aplicação do **Viafloor® Fast 24**

Aplicação do Produto:

a) Como aditivo

Sature o substrato com água antes de iniciar o processo de aplicação.

Adicione **KZ Acrílico** na água de amassamento na proporção de 2: 1 (2 partes de água e 1 parte de **KZ Acrílico**). Utilize a mistura de água e **KZ** para confecção da argamassa ou chapisco no traço de cimento e areia previsto em obra (geralmente compreendido entre 1:2; 1:3 ou 1:4).

b) Como Primer:

Prepare o produto e aplique sobre toda a superfície devidamente preparada. Aguarde secar antes de aplicar o **Viafloor® Fast 24**.

CONSUMO

Como adesivo para argamassas: 400 ml/m²/cm de argamassa.

Para chapisco: 300 ml/ m².

Como Primer: 5 a 10 m² / litro de diluição, conforme a absorção do substrato.

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

Está disponível nas seguintes embalagens:

- Bombona com 3,6 litros;
- Balde com 18 litros;
- Tambor para 200 litros.

VALIDADE / ESTOCAGEM

O produto **KZ Acrílico** tem validade de 9 (nove) meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, ventilado e nas embalagens originais e intactas.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (ficha de dados de segurança) , disponível em nossa home page www.viapol.com.br

Utilize EPI 's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a consultar a FDS (ficha de dados de segurança) **KZ Acrílico** ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br.

" Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.