

VIAPLUS REPARO

Revestimento impermeabilizante cimentício branco

DESCRIÇÃO

Impermeabilizante monocomponente branco, à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros, indicado para vedação e tratamento de umidade, mofo e bolor em paredes internas e externas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS | | |
|---|-------------------|--|
| Aspecto | Pó | |
| Cor | Branca | |
| Aspecto da mistura (Água + Produto) | Branca | |
| ENSAIOS | UNIDADE | RESULTADOS |
| Densidade da mistura | g/cm ³ | ~1,960 |
| Espessura de aplicação | mm | 1,5 a 3 |
| Tempo para lixar | horas | 2 |
| Tempo de utilização da mistura (Água + Produto) | minutos | ~30 a 40 |
| Tempo de cura total | horas | 24 |
| Aderência "pull off test" sobre Drywall | - | > 0,15 MPa falha coesiva do Drywall |

*Obs.: A secagem do produto esta relacionada às condições da temperatura climática e ambiente.

VANTAGENS

- Resistente à umidade ascendente;
- Aplicação direta sobre reboco íntegro e blocos de concreto e cerâmico;
- Fácil aplicação;
- Pode ser usado como acabamento final;
- Aceita pintura à base de água.

UTILIZAÇÃO

- É utilizado para impermeabilização, eliminação da umidade em paredes internas e externas.
- Aplicável também em paredes internas de Drywall (gesso acartonado);

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície:

Remover todas as partículas soltas ou desagregadas, mofo, bolo, tinta, textura, carbonatação até atingir uma superfície firme e adequada para receber o **Viaplus Reparo**.

Preparação do produto

Para embalagem de 12 kg adicione em um recipiente limpo 3 litros de água limpa (12 medidas do dosador 250 ml). Adicione aos poucos o **Viaplus Reparo** e misture mecanicamente por no mínimo 3 minutos ou manualmente por no mínimo 5 minutos até atingir uma pasta homogênea e sem grumos.

Para embalagem de 4 kg do **Viaplus Reparo** utilizar 1 litro de água limpa (4 medidas do dosador 250 ml).

Após a mistura o tempo de utilização é 30 a 40 minutos na temperatura média de 25°C. Após esse período não recomendamos.

Ferramentas

Trincha, broxa e desempenadeira metálica lisa.

Aplicação do produto

Umedecer bem a superfície com água limpa utilizando trincha ou broxa. Aplique uma camada de **Viaplus Reparo** com uma desempenadeira metálica lisa em uma espessura entre 1,5 a 3 mm.

Caso necessário aplique uma segunda camada até atingir a espessura total de no máximo 4 mm. Se desejar, realize o acabamento em seguida com uma esponja úmida ou após 2 horas, realize um leve lixamento com uma lixa fina. Guarde 24 horas para realizar a pintura.

RESTRIÇÕES DE USO

- Piscinas e reservatórios e áreas frias;
- Estruturas sujeitas e fissuração sem a devida correção;
- Áreas sujeitas a lençol freático atuante.

CONSUMO

| VIAPLUS REPARO | CONSUMO APROXIMADO - Kg/m ² |
|----------------------------|--|
| Áreas internas ou externas | 2,4 |

Obs.: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato

RENDIMENTO APROXIMADO

| VIAPLUS REPARO | EMBALAGEM | RENDIMENTO* |
|----------------------------|-------------|--------------------|
| Áreas internas ou externas | Galão 4 kg | 1,7 m ² |
| | Balde 12 kg | 5 m ² |

Obs.: Espessura de 1,5mm

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

| EMBALAGEM | EMPILHAMENTO |
|-------------|-------------------|
| Galão 4 kg | Máximo 4 unidades |
| Balde 12 kg | Máximo 4 unidades |

Obs.: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

VALIDADE / ESTOCAGEM

12 (doze) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS), disponível em nossa home page www.viapol.com.br

Utilize EPI adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS), do **Viaplus Reparo** ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br

*" Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*