

VIAPOLSECA PÓ 2 INSTANTÂNEO

Cimento de Secagem Ultrarrápida e Acelerador de pega

DESCRIÇÃO

Cimento de secagem ultrarrápida para tamponamento de jorros d'água, servindo como selador para eliminação definitiva de infiltração (jorros d'água), para posterior aplicação das argamassas impermeabilizantes **Viaplus 1000** ou **Viaplus2000** ou **Viaplus Top** ou como componente do sistema cristalizante com **Vandex Super**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto	Pó
Cor	Cinza Escuro
Tempo de pega	7 a 10 segundos

*Obs.: A secagem do produto esta relacionada às condições da temperatura climática e ambiente.

NORMAS

- ABNT NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Sistemas e projetos;
- ABNT NBR 9574:2008 – Execução da impermeabilização.

VANTAGENS

- Produto isento de cloretos, portanto não provoca danos à ferragem da estrutura;
- Início de reação entre 7 e 10 segundos e endurecimento em até 90 segundos;
- Produto pronto para uso, sem necessidade de incorporar outros componente

UTILIZAÇÃO

- Tamponamento de jorros d'água e de infiltrações em geral que ocorrem em função da ação da pressão da água do lençol freático;
- Utilizado em poços de elevadores, túneis, galerias, subsolos e outras estruturas sob influência do lençol freático;
- Pode ser utilizado em adição ao cimento Portland agindo como acelerador de pega.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície:

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência.

Preparação do produto:

Para tamponamento de jorros d'água misturar 2 partes de **Viapol Seca Pó® 2 Instantâneo** com 1 parte de água limpa formando uma bola.

Aplicação do produto

Para tamponamento de jorros d'água pegar a bola, realizada conforme orientações em preparo do produto, com a mão protegida por luva e comprimir sobre o jorro d'água mantendo a pressão por alguns segundos até que se complete o endurecimento do **Viapol Seca Pó® 2 Instantâneo**.

Em algumas situações pode ser utilizado o **Viapol Seca Pó® 2 Instantâneo** seco, sem adição de água esfregando-o sobre o local do filete de água. Após o tamponamento proceder à impermeabilização de toda área com **Viaplus 1000** ou **Viaplus2000** ou **Viaplus Top** ou como componente do sistema cristalizante com **Vandex Super**.

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Para se obter o tamponamento adequado a estrutura deverá ser calculada considerando pressão de empuxo;
- A pasta de **Viapol Seca Pó® 2 Instantâneo** deverá ser aplicada rapidamente após a mistura com água, sendo que após alguns segundos a pasta é considerada inadequada para aplicação;
- O tratamento não deve ser aplicado sobre argamassas aditivadas com cal ou similares;
- Caso a temperatura ambiente ou da água esteja inferior a 18°C, é recomendável utilizar água morna para a mistura do **Viapol Seca Pó® 2 Instantâneo** evitando retardo na reação.

RESTRIÇÕES DE USO

- Não aplicar em dias de sol ou vento intenso sobre o substrato;
- Não adicionar outros materiais na mistura;
- Não aplicar em grandes áreas de uma única vez.

CONSUMO

PÓ 2	CONSUMO VARIÁVEL
Tamponamento de Jorros d'água	2 kg/ litro m ²

Obs.: O consumo é variável sendo orientado como aproximado em função dos números e das dimensões dos pontos de tamponamento.

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Galão 4 kg	Máximo 4 unidades
Balde 15 kg	Máximo 4 unidades

Obs.: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

VALIDADE / ESTOCAGEM

Seis (06) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.

Não armazenar o produto em contato direto com o piso que esteja úmido ou em contato com o solo. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS), disponível em nossa home page www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS), do **Viapol Seca Pó® 2 Instantâneo** no site da www.viapol.com.br.

" Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.